

Matière première : 100 % Résineux



wohl und warm

Un marque de EC Bioenergie Group



	Granulés de bois premium	ENplus-A1 DINplus
Diamètre	6 (±0,6) mm	6 (±1) ou 8 (±1)
Teneur en eau	ca. 6-8%	≤ 10%
Durabilité mécanique	≥ 98,5%	≥ 98%
Taux de cendre 550°C	≤ 0,5%	≤ 0,7%
Masse volumique	ca. 650-700 kg/m ³	600-750 kg/m ³

wohl und warm livre des granulés de bois provenant de la production durable. Une manière simple d'obtenir directement du fabricant une énergie propre ayant une longue tradition : naturel, authentique et d'excellente qualité.

